

Kiilto MS Silex Клей для паркета



Эластичный однокомпонентный клей на основе SMP для приклеивания мозаичного, тонкоштучного, штучного, вертикального паркета, массивной и паркетной доски, а также многослойного паркета на фанерной основе.



- безводный, дерево не деформируется под воздействием клея
- свойства эластичности гарантируют стабильность паркета при изменении окружающих условий
- хорошо сохраняет профиль зубчатого шпателя, подходит для заполнения небольших неровностей пола

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

MS Silex - эластичный клей для приклеивания деревянных напольных покрытий. Применяется также на объектах с системами теплых полов. ISO 17178 - твердо-эластичный. Сертификат M1: сверхнизкое выделение вредных летучих веществ из материала в процессе эксплуатации.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

В качестве основания под паркет могут быть затертый бетон, плита или деревянный пол. Основание должно быть сухим, прочным, ровным и очищенным от пыли и других ухудшающих адгезию факторов. Основание должно подходить под выбранный паркет. До приклеивания паркета удалить с поверхности бетона цементный клей путем шлифования и пыль тщательно пропылесосить. При необходимости бетонное основание можно выровнять, используя подходящий в качестве стяжки под паркет ровнитель для пола производства Kiilto. Прочность сцепления бетона и ровнителя должна быть не менее 1,5 Н/мм². В качестве плиты для основания рекомендуется фанера толщиной не менее 9 мм или другой подобный материал. При укладке паркета всегда следует соблюдать инструкции производителя паркета, а также национальные требования или нормы. Эластичный клей уменьшает нагрузку на основание, вызываемую перемещением влаги в древесине, но одновременно допускает в ней размерные изменения и деформации.

При укладке паркета температура и влажность помещения должны быть нормальными. Дать паркету и клею достичь такой же нормальной температуры и влажности. Нанести клей на основание зубчатым шпателем и ровным слоем на участок, который можно покрыть паркетом в течение 30 минут. Паркет аккуратно прижать к основанию. Убедиться, что клей полностью «смочил» нижнюю поверхность паркета. Нельзя проклеивать паркет по шпунтам. Между неподвижными конструкциями, как стена и паркет, оставить зазор 10 -15 мм. Шлифование и лакирование паркета рекомендуется проводить в зависимости от условий не ранее, чем через 24 – 48 часов после приклеивания. Свежие пятна клея удалить уайт-спиритом. Отвержденный клей удаляется только механически.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Представленные в этой технической спецификации данные основываются на проведенных нами испытаниях и практическом опыте. Представленные технические показатели были определены при стандартных условиях. Если местные условия отличаются от них, это влияет на достигаемые показатели и эксплуатационные характеристики продукта. Метод проведения работ

ВЛАЖНОСТЬ ОСНОВАНИЯ	бетон: макс. 3,0 р-% или 80 % RH дерево: 8 - 12 %
ВРЕМЯ ОТКРЫТОЙ ВЫДЕРЖКИ	ок. 30 мин (+20 °C, 50 % RH)
ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ	+18 - 25 °C
РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ	Принимать во внимание национальные требования и инструкции производителя паркета по его укладке, а также условиям выполнения работ.
КОНСИСТЕНЦИЯ	тиксотропная паста
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ	замерзающий
РАСХОД	ок. 1,7 м ² /л, ок. 1,0 кг/м ²
ПЛОТНОСТЬ/УДЕЛЬНЫЙ ВЕС	ок. 1,7 кг/л
ТИП/СВЯЗУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО	силил модифицированный полимер (SMP)
РАЗМЕРЫ УПАКОВОК	10 л / 17 кг
ХРАНЕНИЕ	В закрытой упаковке при температуре выше +1° C 9 месяцев. После длительного хранения клей следует перемешать перед применением. Открытая упаковка с клеем должна быть использована в течение 2 – 3 суток.



также значительно влияет на конечный результат. Kiilto Oy несет ответственность за обеспечение качества продукции в соответствии с нашей Системой Управления Качества. Мы не можем влиять на проведение работ надлежащим образом и на преобладающие условия и, следовательно, не можем нести ответственности за конечный результат. Правильное использование продукта предполагает ознакомление с его инструкцией по применению и руководством по применению (при наличии такового).

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И БЕЗОПАСНОСТЬ

Избегать попадания на кожу и подверженности воздействию свежего продукта, использовать защитные перчатки. Ознакомиться с паспортом безопасности продукта. Информация об утилизации продукта и упаковки имеется на сайте www.kiilto.com